

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر ضد عفونی کننده های شیمیایی بر خشونت سطحی آکریل بیس دنچر گرمابخت

دکتر فرناز فیروز^{*}، دکتر علیرضا ایزدی^{*}، دکتر میثم خالصی^{**}، دکتر فریبهرز وفایی^{*}، دکتر شعبانعلی بیک محمدی^{***}
دکتر بیژن حیدری^{*}

دریافت: ۹۰/۱۰/۱۶ ، پذیرش: ۹۱/۲/۱۸

چکیده:

مقدمه و هدف: ضد عفونی کننده های شیمیایی باید حداقل اثرات جانبی را بر روی سطح بیس دنچر داشته باشد تا تجمع پلاک را کاهش دهد. این مطالعه اثر ضد عفونی کننده ها گلوتار آلدید ۲٪ و هیپو کلریت سدیم ۱٪ و ۵٪/۲۵٪ بر خشونت سطحی دنچر آکریلی گرمابخت را بررسی می کند.

روش کار: ۵۰ نمونه با ابعاد $۳/۱ \times ۲/۲ \times ۰/۲ \times ۰/۷$ میلی متر از رزین بیس دنچر گرمابخت ساخته شد. نمونه ها به صورت تصادفی به ۵ گروه ($n=10$) اختصاص یافتهند. یک گروه به عنوان گروه کنترل و دیگر گروهها در ضد عفونی کننده ها به مدت ۱۰ دقیقه غوطه ور شدند و سپس خشونت سطحی نمونه ها با profilometer اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری و ارزیگر آماری با تست ANOVA یک طرفه تحلیل شدند.

نتایج: خشونت سطحی نمونه های غوطه ور شده در گلوتار آلدید حداقل بود ($۱۴/۰ \pm ۰/۵۳$) و تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت ($P>0.05$). میانگین خشونت سطحی نمونه های غوطه ور شده در هیپو کلریت سدیم $۵/۲۵$ ٪ حداقل بود ($۱۶/۰ \pm ۰/۰۶$) و تفاوت معنی داری با دیگر گروهها داشت ($P=0.000$).

نتیجه نهایی: خشونت سطحی بیس رزینی دنچر گرمابخت که در معرض هیپو کلریت سدیم ۵٪/۲۵٪ قرار گرفته اند به طور چشم گیری افزایش می یابد.

کلید واژه ها: دست دندان / رزین آکریل گرمابخت / ضد عفونی کننده ها

شیمیایی هم برای ضد عفونی کردن دست دندانها استفاده

می شود که معمولاً به همراه روش های مکانیکی به کار برده می شوند(۳).

اثر بخشی مواد شیمیایی تمیز کننده دنچر در حل کردن و از بین بردن ذرات غذایی، بیوفیلم و همچنین رنگ ناشی از استعمال سیگار در مطالعات قبلی گزارش شده است(۴،۵). از میان مواد شیمیایی مختلف غوطه ور سازی در هیپو کلریت سدیم (NaOCl) از روش های مرسوم بوده و توانایی کاهش دادن میزان کاندیدا الیکنر را (از عوامل ایجاد کننده التهاب دهان) دارا

مقدمه :

مراقبت های بهداشتی دست دندان ها نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت مخاط دهان دارد(۱). این مراقبتها در افراد مسن به دلیل بیماری ها، زوال عقلی و همچنین مهارت کاهش یافته دشوارتر می شود. صرف نظر از ملاحظات زیبایی، عدم رعایت ملاحظات بهداشتی سبب ایجاد بیوفیلم شده و این تجمع بیوفیلم سبب التهاب مخاط دهان می شود (۲).

روش مکانیکی از شایع ترین روش های خارج کردن بیوفیلم از روی سطح دنچر می باشد. از محلول های

* استادیار گروه پرتوزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (bheidari1@gmail.com)

** دستیار گروه پرتوزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

*** دکترای حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲- گروه دوم به مدت ۱۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم٪۱
۳- گروه سوم به مدت ۱۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم٪۰/۲۵

۴- گروه چهارم به مدت ۱۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم٪۰/۵۲۵

۵- گروه پنجم به مدت ۱۰ دقیقه در گلوتارآلدهید٪۰/۲
فعال شده

پس از انجام این مراحل، نمونه ها با آب مقطر شسته شده و برای یکسان سازی شرایط نگهداری در یک ظرف مخصوص پر از آب مقطر قرار گرفته تا زمان انجام تست خشونت سطحی فرا رسد.

خشونت سطحی نمونه ها با دستگاه Profilometer (Hommel Werke T8000, Germany) بر حسب میکرومتر اندازه گیری شد.

اطلاعات در نهایت جمع اوری شده و با استفاده از تست های آماری Tukey HSD و one way ANOVA از طریق برنامه آماری SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:

یافته های مطالعه حاضر نشان داد که خشونت سطحی آکریل گرما پخت تحت تأثیر هیپوکلریت سدیم٪۰/۲۵ درصد بیشترین مقدار ($M\pm S = 1/16 \pm 0/106$) و تحت تأثیر گلوتارآلدهید٪۰/۲ کمترین مقدار ($M\pm S = 0/14 \pm 0/053$) می باشد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین گروه های تحت مطالعه از نظر آماری معنی دار می باشد ($P < 0/05$) (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه خشونت سطحی آکریل بیس دنچر گرما پخت تحت تأثیر ضدغونی کننده های شیمیایی

میانگین خشونت سطحی (μm)	تعداد نمونه ها	٪
۰/۶۰±۰/۱۲	۱۰	٪۱
۰/۶۰±۰/۱۲	۱۰	٪۰/۲۵
۱/۰۶±۰/۱۶	۱۰	٪۰/۵۲۵
۰/۵۳±۰/۱۴	۱۰	٪۰/۲
۰/۵۰±۰/۱۷	۱۰	٪۰/۰
گروه کنترل		

در مرحله بعد گروه های تحت مطالعه بوسیله تست آماری توکی به صورت دوبعدی تحت آنالیز قرار گرفتند. تفاوت خشونت سطحی بین گروه هیپوکلریت سدیم

می باشد(۶). محلول هیپوکلریت سدیم ارزان بوده و دارای طیف اثربخشی وسیعی بر روی میکرووارگانیسم ها است. این محلول به مدت زمان کمی برای ضدغونی کردن نیاز دارد (۷). رودریگز و همکاران غوطه ور سازی در محلول های ضدغونی کننده با پایه گلوتارآلدهید از سال ۱۹۶۲ میلادی در دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفتند، از مزایای آنها می توان به غیر خورنده بودن آنها در برابر فلزات و مواد پلاستیکی اشاره کرد. خاصیت ضد باکتری بالایی برای گلوتارآلدهید گزارش شده است که البته باسته به زمان می باشد (۹).

با توجه به اینکه مطالعات کمی در خصوص اثر مواد ضدغونی کننده بر سطح دنچر وجود دارد (۱۰) مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ضدغونی کننده های شیمیایی گلوتارآلدهید٪۰/۲ و هیپوکلریت سدیم با غلظت های٪۰/۱٪۰/۲٪۰/۵٪۰/۲۵٪۰/۵ بر روی خشونت سطحی اکریل بیس دنچر گرما پخت انجام گرفت.

روش کار:

مطالعه حاضر به صورت آزمایشگاهی (lab trial) انجام پذیرفت. جامعه آماری آن شامل ۵۰ نمونه آکریلی در ۵ گروه ۱۰ تایی بود. به منظور انجام این مطالعه از رزین اکریلیک گرمای پخت (Melident, Germany) و مولد های استیل زنگ نزن با ابعاد $10/2 \times 70/2 \times 3/1$ mm استفاده شد. رزین اکریلی طبق دستور کارخانه مخلوط گشته و پس از آماده سازی به منظور فشرده شدن داخل رکاب قرار داده شدند. جهت پخت، مجموعه در داخل حمام آب قرار گرفته و به مدت ۴۵ دقیقه در حالت جوش نگاه داشته شدند. سپس سطح بیرونی نمونه های حاصل با کاغذ سیلیکون کارباید grit ۴۰۰ پرداخت گردید. پرداخت نمونه ها توسط یک نفر انجام شد و برای هر نمونه از کاغذ جدید استفاده شد.

در این مطالعه از محلول گلوتارآلدهید٪۰/۲ (گلوتارآل، بهسا ایران؛ تهران) و هیپوکلریت سدیم (زاده، خرمشهر، ایران) استفاده شد.

نمونه ها به طور تصادفی در ۵ گروه ۱۰ تایی به شرح زیر تقسیم بندی شدند:

۱- گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و فقط در آب نگهداری شدند.

وران و همکاران میزان کاندیدا آلبیکنتر را در رزین های اکریلیک با سطح صاف و خشن مورد مقایسه قرار دادند و نشان دادند که سطوح خشن سطح بالاتری از سلول را در خود نگه می دارد (۱۴).

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هیپوکلریت سدیم با غلظت ۵/۲۵٪ میزان خشونت سطحی را به طور معنی داری نسبت به غلظت های پایین تر افزایش می دهد به طوری که میزان خشونت سطحی آن از سطح کلینیکی قابل قبول بیشتر می باشد. در بین مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده در این مطالعه گلوتارآلدهید ۲٪ دارای کمترین تاثیر بر روی خشونت سطحی بود البته خشونت سطحی حاصل از هیپوکلریت سدیم با غلظت های کمتر نیز از لحاظ کلینیکی قابل قبول بود.

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه داسیلوا و همکاران در یک راستا بود (۱۵). پاورینا و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که غوطه ور سازی دنچر در محلول کلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم ۵/۲۵٪ خشونت سطحی دنچر اکریلی را افزایش می دهد (۷). از سوی دیگر پارانوس (۱۶) و همکاران و در مطالعه دیگری آزودو (۱۷) و همکاران از هیپوکلریت سدیم ۱٪ در مطالعه خود استفاده کردند و نشان دادند که هیپوکلریت سدیم دارای اثرات نا مطلوبی بر روی خشونت سطحی اکریل نمی باشد. نکته ای که در اینجا قابل توجه و بحث می باشد اشاره به این نکته است که مواد ضد عفونی کننده در غلظتهاي بالاتر می توانند بر روی ماتریکس آکریل اثر نرم کنندگی داشته و همچنین سبب انحلال مونومر های آزاد و نیز تجزیه ماتریکس بشوند. پس نتایج مختلف و گاهی اوقات مخالف با هم را در مطالعات گوناگون می توان به غلظتهاي متفاوت محلول های ضد عفونی ارتباط داد.

نکته دیگر تفاوت در آکریل های مختلف از لحاظ خواص فیزیکی بر اساس شرکت سازنده آن ها می باشد که این موضوع مطالعات بیشتری را در آینده برای مقایسه مواد مختلف طلب می نماید.

نتیجه نهایی:

این مطالعه نشان داد که غلظت ۵/۲۵٪ هیپوکلریت سدیم سبب افزایش خشونت سطحی چشم گیری در آکریل می شود. بنابراین استفاده از غلظت ۱٪ هیپوکلریت سدیم با توجه به خاصیت میکروب کشی بالا و نیز ایجاد خشونت سطحی کمتر، مناسب است.

۲۵٪ با بقیه گروهها از نظر آماری معنی دار بود (P=۰/۰۰) در حالیکه تفاوت بین گروههای دیگر از نظر آماری معنی دار نبود (P>۰/۰۵) (جدول ۲).

جدول ۲: مقایسه دوبدویی خشونت سطح آکریل بیس دنچر گرما پخت تحت تاثیر ضد عفونی کننده های شیمیایی

ضد عفونی کننده ۱	ضد عفونی کننده ۲	سطحی (μm) ارزش P
هیپوکلریت سدیم ۱٪	هیپوکلریت سدیم ۰/۰۰۰٪	۰/۰۰۰
هیپوکلریت سدیم ۱٪	هیپوکلریت سدیم ۰/۴۶±۰/۰۶۶٪	۰/۰۰۰
هیپوکلریت سدیم ۱٪	گلوتارآلدهید ۰/۰۷±۰/۰۶۶٪	۰/۸۳
هیپوکلریت سدیم ۱٪	هیپوکلریت سدیم ۰/۴۶±۰/۰۶۶٪	۰/۰۰۰
هیپوکلریت سدیم ۱٪	گلوتارآلدهید ۰/۰۷±۰/۰۶۶٪	۰/۸۳
هیپوکلریت سدیم ۱٪	گلوتارآلدهید ۰/۵۳±۰/۰۶۶٪	۰/۰۰۰
هیپوکلریت سدیم ۱٪	گروه کنترل ۰/۱±۰/۰۶۶٪	۰/۵۶
هیپوکلریت سدیم ۱٪	گروه کنترل ۰/۱±۰/۰۶۶٪	۰/۵۶
هیپوکلریت سدیم ۱٪	گروه کنترل ۰/۵۶±۰/۰۶۶٪	۰/۰۰۰
گلوتارآلدهید ۰/۰۹۹٪	گروه کنترل ۰/۰۳±۰/۰۶۶٪	۰/۹۹

بحث:

در این مطالعه تاثیر ضد عفونی کننده های شیمیایی هیپوکلریت سدیم و گلوتارآلدهید بر روی خشونت سطحی آکریل بیس دنچر گرما پخت مورد بررسی قرار گرفت. هیپوکلریت با درصد های مختلف از ترکیب های رایج در ضد عفونی کردن دنچر ها می باشد و دارای طیف وسیعی از اثرات ضد میکروبی می باشد (۱۱) البته هیپوکلریت سدیم معاویی هم دارد از جمله اینکه دارای اثرات خورنده می باشد و همچنین سبب تغییرات رنگ در لباس های کتانی می شود (۱۲).

مواد ضد عفونی کننده با پایه گلوتارآلدهید نیز از دیگر مواد مورد استفاده در دندانپزشکی است و از محاسن آنان این است که دارای اثرات خورنده نمی باشند و اجزای سازنده مواد پلاستیکی را تجزیه نمی کنند. با این وجود سمتیت بالای آن ملاحظات خاصی را می طلبد (۹).

یکی از نکات مهم در استفاده و انتخاب مواد ضد عفونی کننده، تاثیر آنها بر روی خواص فیزیکی دنچر از جمله خشونت سطحی آن است، حداقل میزان خشونت سطحی قابل قبول از لحاظ کلینیکی ۰/۶ میکرومتر می باشد (۱۳).

- for disinfection of dental instruments. *Lett Appl Microbiol* 1998;27:292-296.
10. Jin C, Nikawa H, Makihira S, Hamada T, Furukawa M, Murata H. Changes in surface roughness and colour stability of soft denture lining materials caused by denture cleansers. *J Oral Rehabil* 2003;30:125-130.
 11. Cotrim LEF, Santos EM, Jorge AOC. Procedimentos de biossegurança realizados por cirurgiões-dentistas e laboratórios durante a confecção de próteses dentárias. *Rev Odontol UNESP* 2001;30:233-244
 12. Bell JA, Brockmann MS, Feil P. The effectiveness of two disinfectants on denture base acrylic resin with an organic load. *J Prosthet Dent* 1989;61:581-589
 13. Kuhar M, Funduk N. Effect of polishing technique on the surface roughness of acrylic denture base resins. *J Prosthet Dent* 2005; 93:76-85.
 14. Verran J, Maryan CJ. Retention of *Candida albicans* on acrylic resin and silicone of different surface topography. *J Prosthet Dent* 1997; 77: 535-9.
 15. da Silva FC, Kimpara ET, Mancini MN, Balducci I, Jorge AO, Koga-Ito CY. Effectiveness of six different disinfectants on removing five microbial species and effects on the topographic characteristics of acrylic resin. *J Prosthodont* 2008;17(8):627-33.
 16. Paranhos Hde F, Davi LR, Peracini A, Soares RB, Lovato CH, Souza RF. Comparison of physical and mechanical properties of microwave-polymerized acrylic resin after disinfection in sodium hypochlorite solutions. *Braz Dent J* 2009;20(4):331-5.
 17. Azevedo A, Machado LA, Vergani CE, Giampaolo ET, Pavarina AC, Magnani R. Effect of disinfectants on the hardness and roughness of reline acrylic resins. *J Prosthodont* 2006;15:235-242.

محلول ۲٪ گلوتار آلدھید دارای کمترین خشونت سطحی می باشد ولی خاصیت سمی بالا آن ملاحظات خاصی را طلب می کند.

منابع :

1. Shay K. Denture hygiene: A review and update. *J Contemp Dent Pract* 2000; 1(2): 28-41.
2. Kulak-Ozkan Y, Kazazolu E, Arıkan A. Oral hygiene habits, denture cleanliness, presence of yeasts and stomatitis in elderly people. *J Oral Rehabil* 2002;29:300-4.
3. Paranhos HFO, Silva-Lovato CH, Souza RF, Cruz PC, Freitas KM, Peracini A. Effects of mechanical and chemical methods on denture biofilm accumulation. *J Oral Rehabil* 2007; 34: 606-12.
4. Gornitsky M, Paradis J, Zandaverde G, Malo AM, Velly AM. A clinical and microbiological evaluation of denture cleansers for geriatric patients in long-term care institutions. *J Can Dent Assoc* 2002;68:39-45.
5. Sarac D, Sarac YS, Kurt M, Yu̇zbaş,ioğlu E. The effectiveness of denture cleansers on soft denture liners colored by food colorant solutions. *J Prosthodont* 2007;16:185-91.
6. Moore TC, Smith DE, Kenny GE. Sanitization of dentures by several denture hygiene methods. *J Prosthet Dent* 1984;52:158-163.
7. Pavarina AC, Pizzolitto AC, Machado AL. An infection control protocol: effectiveness of immersion solutions to reduce the microbial growth on dental prostheses. *J Oral Rehabil* 2003;30:532-536.
8. Rodrigues EA, Reis RF, Camargo RW: Eficácia de três desinfetantes em próteses totais à base de resina acrílica. *Odontol Mod* 1994;21:11-15.
9. Angelillo IF, Bianco A, Nobile CGA. Evaluation of the efficacy of glutaraldehyde and peroxygen